

Strat de finisare lucioasă, satinată, monocomponentă, cu dispersie PU



Caracteristici

HADALAN® Topcoat SG 10P este o rășină poliuretanică monocomponentă de finisare cu aspect lucios, satinat, rezistentă la acțiunea luminii. După întărirea completă se obține un strat de finisare transparent, compatibil cu suprafețe absorbante și neabsorbante. Materialul se distinge prin aplicarea simplă și rata mare de acoperire.

- Monocomponentă
- Permeabilă
- Rezistentă la apă
- Rezistentă la acțiunea luminii
- Poate fi recondiționată

Utilizare

Produsul **HADALAN® Topcoat SG 10P** se utilizează ca strat de etanșare de protecție cu finisaj lucios și satinat, pe majoritatea pardoselilor și pereților cu substrat mineral și pe bază de rășini epoxidice.

- Pardoseli interioare și exterioare
- Straturi de rășină reactivă rigidă
- Șape și suprafețe din beton
- Beton turnat în spații interioare

Specificații

Ambalaj	Recipient PE
Container	1 kg (8x1 kg/amb.)
Temperatură de lucru	+10 °C până la +25 °C
Densitate	1,03 kg/l
Vâscozitate:	80 mPa·s
Nuanțe	Transparent, finisare
Uscare la praf ¹⁾	După aprox. 2 ore
Rezistență la trafic ¹⁾	După aprox. 6 ore
Portant ¹⁾	După aprox. 48 ore
Pierdere la abraziune	0.1 g (n. abraziune Taber CS-10, 1000 U, 1000 g)
Depozitare	Ferit de îngheț, 6 luni

Cantitate necesară

Pe suprafețe neabsorbante	0.03 - 0.05 kg/m ² / strat
Pe suprafețe absorbante	0.15 - 0.25 kg/m ² / strat

¹⁾ La +20 °C și o umiditate relativă de 60%.

hahne



HADALAN® Topcoat SG 10P

Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie să aibă o capacitate portantă corespunzătoare, iar suprafața acestuia trebuie să fie uscată, curată, fără praf sau reziduuri de material de curățare sau orice alte substanțe care ar putea reduce aderența. Atunci când se produc schimbări importante de temperatură însoțite de umiditate relativă ridicată există riscul formării condensului la suprafața substratului. Înainte de a începe aplicarea stratului, se va îndepărta acest strat de apă. În caz contrar, la acoperirea unor suprafețe umede, este posibil să se cute la suprafața materialului sau desprinderi.

Aplicare

Produsul va fi aplicat în două etape, în diagonală, cu ajutorul unei role sau a unui mop pentru pardoseli. Se impune respectarea întocmai a cantităților de produs specificate. Aplicarea în exces pot duce la formarea de cute la suprafața stratului.

1. Agitați bine sticla cu produs.
2. HADALAN® Topcoat SG 10P este aplicat pe lungime și repartizat în diagonală, în mod egal, utilizând o rolă scurtă pentru rășini epoxidice.
3. Instrumentele utilizate pot fi curățate cu apă imediat după aplicare.

Produse incluse în sistemul hahne

HADALAN®BA15 55Z
HADALAN®LF41 12E
HADALAN®LF51 12E
HADALAN®VS12E

Indicații importante

- Agitați bine înainte de utilizare
- Temperatura de lucru este de +10°C ...+25 °C.
- Suprafața substratului de acoperit trebuie să fie uscată. Vă rugăm să asigurați condițiile necesare pentru aceasta.
- Temperaturile ridicate accelerează procesul de solidificare, iar temperaturile scăzute îl încetinesc.
- Protejați suprafețele de umiditate și sarcini mecanice până la întărirea completă.
- Respectați instrucțiunile privind cantitățile de produs de utilizat. Aplicarea în exces pot duce la formarea de cute la suprafața stratului sau la desprinderea acestuia.
- Temperatura substratului va fi cu cel puțin 3 °C mai ridicată decât temperatura punctului de rouă.

Ingrediente

Rășină poliuretanică, aditivi

Prevederi/recomandări de siguranță

Fișa actualizată cu date de securitate include informații cu privire la siguranța în timpul transportului, depozitare și manipulare.

Eliminare

Se vor respecta regulamentele locale cu privire la eliminarea deșeurilor.

Producător

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Dattel

Informațiile din acest document se bazează pe numeroase teste și pe experiența practică. Totuși, acestea nu pot fi aplicate în cazul fiecărui tip de utilizare. Dacă aveți îndoieli, vă recomandăm să testați produsul înainte de a-l utiliza. Datorită procesului continuu de îmbunătățire a produsului, aceste informații pot face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă. Se aplică Termenii și Condițiile Generale ale companiei noastre. Versiune datată 02/2016.