

Agent tixotrop ic pentru sisteme pe bază de rășină epoxidică

Caracteristici

HADALAN® TX 57DD este un aditiv extrem de eficient pentru sistemele pe bază de rășini PE și epoxidice.

- Ușor de amestecat
- Extrem de eficient
- Sub formă de pulbere
- Transparent/mat

Utilizare

HADALAN® TX 57DD încetinește curgerea materialelor sintetice în stare lichidă. Acesta îmbunătățește stabilitatea când este adăugat în proporții adecvate și ușurează aplicarea pe suprafețele verticale.

Pentru obținerea unor suprafețe cu proprietăți anti-alunecare R10, în cazul suprafețelor orizontale, produsul se va amesteca cu **HADALAN® MST 89M**.

- Sisteme pe bază de rășini epoxidice
- Sisteme pe bază de rășini PE
- Tencuire în plan vertical în combinație cu **HADALAN® MST 89M** și **HADALAN® LF68 12P**
- Suprafețe anti-alunecare în combinație cu **HADALAN® MST 89M** și **HADALAN® LF68 12P**

Specificații

Ambalaj	Găleată PE
Capacitate	5 l
Formă de livrare	80 pachete/pal.
Densitate	aprox. 50 g/l
Depozitare	24 luni

Cantitate necesară

Pentru tencuire suprafețe verticale în combinație cu HADALAN® MST 89M 2-4 mm	aprox. 2 l HADALAN® TX 57DD per l HADALAN® LF68 12P
---	---

Pentru orice alte cazuri, în funcție de utilizare

Aplicare

Asigurați-vă că respectați prevederile reglementărilor și liniilor directoare aplicabile.

1. Pentru început, agitați sistemele pe bază de rășini, conform instrucțiunilor pentru prelucrarea acestora.
2. Apoi combinați masele omogene pe care le-ați obținut conform instrucțiunilor de la punctul 1 cu **HADALAN® TX 57DD**, în cantitatea necesară.

Pentru a obține o substanță **HADALAN® DS61 13P** cu o consistență fermă pentru rosturi (îmbinări), care se va aplica între baza peretelui și pardoseală, adăugați 2.5 l de **HADALAN® TX 57DD** la 3 kg de componentă A și amestecați bine până la obținerea unui amestec omogen. Apoi adăugați componenta B și amestecați bine.

Prelucrare cu **HADALAN® MST 89M** 2-4 mm:

1. Amestecați bine stratul de adeziv pentru suprafețe verticale, 1 parte **HADALAN® LF68 12P** per volum la 2 părți **HADALAN® TX 57DD** per volum cu un dispozitiv de amestecare și o paletă, până când obțineți o pastă omogenă.
2. Amestecați 25 kg pietre naturale de mici dimensiuni **HADALAN® MST 89M** cu 1.25 kg **HADALAN® LF68 12P**. Apoi adăugați 2.5 l **HADALAN® TX 57DD** până când la obținerea unui amestec omogen.
3. Aplicați stratul de adeziv cu ajutorul unei role pentru aplicarea rășinilor epoxidice. Mențineți consumul de material (acoperire) la maxim 0,4 kg.
4. Încorporați materialul **HADALAN® MST 89M**, amestecat anterior, în stratul de adeziv, compactați-l, apoi neteziți.
5. Atunci când aplicați materialul, asigurați-vă că stratul are o grosime uniformă.
6. Curățați instrumentele imediat după utilizarea produsului **HADALAN® EPV 38L**.
7. Odată ce s-a întărit, materialul poate fi îndepărtat doar prin mijloace mecanice.

Produse incluse în sistemul hahne

HADALAN®MST89M
HADALAN®LF6812P

Indicații importante

- În cazul în care doriți să obțineți o suprafață uniformă din punct de vedere optic (fără nicio diferență la umbră), va trebui să utilizați material din același lot.
- Asigurați-vă că respectați cu rigurozitate informațiile din fișa tehnică de securitate a sistemului pe bază de rășini pe care îl utilizați.
- Timpul de lucru va fi mai scurt dacă adăugați agenți tixotropici.
- Combinați produsele cu atenție, materialul este foarte ușor și poate fi îndepărtat de vânt.

Ingrediente

Particule fine de siliciu, aditivi.

Prevederi/recomandări de siguranță

Respectați măsurile de sănătate și igienă prevăzute în lege atunci când utilizați produse chimice. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată.

Eliminare

Se vor respecta regulamentele locale cu privire la eliminarea deșeurilor.

Producător

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Informațiile din acest document se bazează pe numeroase teste și pe experiența practică. Totuși, acestea nu pot fi aplicate în cazul fiecărui tip de utilizare. Dacă aveți îndoieli, vă recomandăm să testați produsul înainte de a-l utiliza. Datorită procesului continuu de îmbunătățire a produsului, aceste informații pot face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă. Se aplică Termenii și Condițiile Generale ale companiei noastre. Versiune datată 02/2016.

